BWT Film105

Traitement filmogène antitartre et anticorrosion

Densité à 20 °C : **1,16 ± 0,02**
pH pur : **> 11**
Apparence : **liquide incolore**

Conditionnement	CODE ARTICLE
BAG-IN-BOX DE 20 KG	**P0007375**
FÛT DE 200 L	**P0009503**
CONTENEUR DE 1000 L	**P0009505**

AVIS TECHNIQUE
BWT FILM
n°19/13-125_V2 publié le 01/03/2019

LES AVANTAGES TECHNIQUES

- **Protection complète** par un complexe unique.
- **Utilisation simplifiée** grâce à sa formulation liquide.
- Forte concentration en matières actives réduisant les coûts de traitement.
- **Conforme à la réglementation** autorisant le traitement des eaux de consommation humaine.
- Le procédé BWT Film (mise en œuvre du produit BWT Film105) a obtenu un avis technique ATEC formulé par le groupe spécialisé n°19 consultable sur le site internet **www.cstb.fr**.
- BWT est titulaire de l'avis technique du procédé BWT Film.

Fonctionnement

Le BWT Film105 est destiné à lutter contre l'entartrage et la corrosion des appareils de production d'eau chaude sanitaire et des réseaux de distribution bouclés à circulation continue en acier galvanisé, conformément au DTU 60.1 et ses additifs.

Mise en œuvre

Dosage : Le BWT Film105 peut être injecté pur ou dilué dans l'eau adoucie (TH ≤ 20 °f), et doit être introduit en continu à l'aide d'un groupe de dosage proportionnel à l'appoint.Le dosage d'entretien ne doit pas excéder 100 ml/m³. Ces dosages ne seront efficaces que si le circuit d'eau est conforme aux dispositions du DTU 60.1.

Contrôle : Mesure des teneurs en phosphates et silice de l'eau traitée. Examen des manchettes témoins. Suivi des teneurs en fer total. Afin que la qualité de l'eau traitée soit conforme aux textes réglementaires en vigueur, nous vous recommandons de souscrire, auprès de notre service après-vente, un contrat pour la surveillance du traitement et la pratique des analyses d'eau nécessaires.

Manipulation - Stockage - Sécurité

Le BWT Film105 est un produit basique. En cas de contact du produit pur avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin. Stocker à l'écart des sources de chaleur et des acides. Pour tout renseignement sur les précautions d'emploi, les dangers liés au produit, les équipements de protection nécessaires à la manipulation et la toxicologie du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur **www.msds-sys.net.**